

FERRARI



STAMOID®

FERRARI®: il riferimento da 20 anni
per i bacini collinari.
Il “must”
delle geomembrane
in zona montana

Un know-how riconosciuto
ed un servizio di prossimità
nel cuore delle Alpi



Les Contamines - Francia



Courchevel - Francia



Les Gets - Francia



La Plagne - Francia

STAMOID® 1250

STAMFOOD® 1257

STAMOID® 1300



INVASO COLLINARE



INVASO COLLINARE



SERBATOI E BACINO D'ACQUA POTABILE

VANTAGGI > ACQUA NON TRATTATA
STAMOID® 1250 / 1300

- > SUPPORTO POLIESTERE ALTA TENACITÀ
- > ECCELENTE RESISTENZA ALL'ABRASIONE
- > ECCEZIONALE RESISTENZA ALLO STRAPPO
- > COMPROMESSO INCOMPARABILE PESO/RESISTENZA
- > RIVESTIMENTO IDROFOBO
- > FORMULAZIONE ANTI-UV E FUNGICIDA
- > RIVESTIMENTO BICOLORE UTILIZZABILE 2 LATI:
UN LATO VERDE E UN LATO SABBIA
- > COMPATIBILI PER L'ALIMENTAZIONE IN ACQUA
DEGLI ANIMALI, LA PISCICOLTURA E L'ACQUICOLTURA
- > ECCEZIONALE RIPARABILITÀ PER PARECCHI ANNI
- > **STAMOID® 1300: FABBRICATO UNICAMENTE SU
ORDINAZIONE SPECIALE DI 2500 ML**

> ALIMENTARE / ACQUA POTABILE
STAMFOOD® 1257

- > **CONFORMITÀ SULLE 2 LATI
ALLE DIRECTIVE EUROPEE
2002/72/CE - 97/48/CE - 85/572/CE**
SUI MATERIALI DESTINATI AD ENTRARE IN
CONTATTO CON GENERI ALIMENTARI NON CONTENENTI
MATERIE GRASSE. LISTA DEGLI ALIMENTI AUTORIZZATI
AL CONTATTO: CONSULTARCI
- > **ATTESTATO DI CONFORMATÀ SANITARIA (ACS)**
PER LE 2 LATI NEL QUADRO DI UN CONTATTO CON
L'ACQUA POTABILE
- > **RIVESTIMENTO IDROFOBO** PER UNA PIÙ GRANDE
LONGEVITÀ
- > **FORMULAZIONE ANTI-UV**
- > **UN COMPROMESSO ECCEZIONALE
PESO/RESISTENZA/STRAPPO**
- > **RIVESTIMENTO BICOLORE** PER UNA MIGLIORE
INTEGRAZIONE NELL'AMBIENTE ED UNA MIGLIORE
RESISTENZA ALLA SPORCIZIA

COLORI & RIFERIMENTI
(TINTE INDICATIVE)
STAMOID® 1250 / 1300*




Ref. S1250-20046 RAL 1001-6033
ord. 13297

Ref. S1300-20046 RAL 1001-6033
ord. 13299

Rovescio 1250/1300

* TINTE SPECIFICHE SU ORDINAZIONE ≥ 5000 ML

COLORI & RIFERIMENTI
(TINTE INDICATIVE)
STAMFOOD® 1257



STAMFOOD® 1257 - 20040

(1 lato beige e 1 lato bianco)



Secondo le applicazioni:
consultarci



CARATTERISTICHE TECNICHE

ACQUA POTABILE

	STAMOID® 1250	STAMOID® 1300	STAMFOOD® 1257	
FILO	1100 dtex PES HT	2 x 1100 dtex PES HT	2 x 1100 dtex PES HT	TERSUISSE
PESO	1250 g/m ²	1300 g/m ²	1250 g/m ²	EN ISO 2286-2
ALTEZZA	260 cm	260 cm	260 cm	
SPALMATURA DOUBLE FACE	PVC	PVC	-	
SPESSORE	1 mm (+0,1/-0)	1 mm (+0,1/-0)	-	
RESISTENZA ALLA ROTTURA (ORDITO/TRAMA)	250/250 daN/5cm	400/400 daN/5cm	400/400 daN/5cm	EN ISO 1421
RESISTENZA ALLO STRAPPO (ORDITO/TRAMA)	20/20 daN	50/50 daN	50/45 daN	DIN 53.363
ADERENZA	10/10 daN/5 cm	12/12 daN/5 cm	12/12 daN/5 cm	EN ISO 2411
FINISSAGGIO	LATO VERDE GRANATO - LATO BEIGE LACCATO		LATO BEIGE LACCATO - LATO BIANCO NON LACCATO	
TEMPERATURE ESTREME DI UTILIZZO	-40°C/+70°C	-40°C/+70°C	-30°C/+70°C	
SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ	ISO 9001	ISO 9001	ISO 9001	
SISTEMA DI GESTIONE DELL'AMBIENTE	ISO 14001		ISO 14001	

Le caratteristiche tecniche menzionate sono valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.



FERRARI SA - BP 54 - 38352 La Tour du Pin Cedex - FRANCE
 Contatto: Jean-Louis MARECHAL - E-mail: jean-louis.marechal@tesf.fr
 Tel: +33 (0)4 74 97 88 08 - Fax: +33 (0)4 74 83 59 73 - www.ferrari-industry.com - www.texyloop.com